

OPTEC[®] EC-640

Zusatzmittel zur Veredelung hochwertiger Betonoberflächen und zur Verminderung von Ausblühungen bei farbigen Betonwaren

Anwendung

OPTEC[®]EC-640 wird zur Herstellung von farbigen Betonwaren im gesamten KS-Bereich eingesetzt. Das Hauptanwendungsgebiet liegt bei der Herstellung von Pflaster- und Bordsteinen sowie Gehwegplatten.

Technische Daten

Wirksamer Bestandteil	Tensid
Form	Flüssig
Farbe	Hellbraun
Dichte	1,02 ± 0,02 g/cm ³
Gefrierpunkt	ca. 0 °C
pH-Wert	10 ± 1
Lagerung	Gut verschlossen, vor übermäßiger Wärme geschützt und möglichst frostfrei in verschlossenen Originalgebinden lagern.
Empfohlene Zugabemenge	3-4 ml/kg Zement; ca. 0,3 - 0,4 % der Zementmasse
Zulässige Zugabemenge	4 ml/kg Zement; ca. 0,4 % der Zementmasse
Lieferform	1010-kg-Container; 200-kg-Fass; 23-kg-Kanister
Physiologische Wirkung	Bei Einwirkungen auf Haut und Augen sind Reizungen möglich; siehe Sicherheitsdatenblatt!
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr in geschlossenenOriginalgebinden

Eigenschaften/Wirkungsweise

Oberflächenaktive Substanzen bewirken eine bessere Dispergierung der Zementteilchen. Der Beton wird homogener und verdichtungswilliger. Dadurch werden die Grünstandsfestigkeit sowie die Endfestigkeit erhöht. Durch Förderung der Schlämmebildung beim Rütteln entstehen geschlossene Oberflächen.

Die im OPTEC EC-640 enthaltenen hydrophobierenden Komponenten machen die Kapillarporen wasserabweisend. Durch die kombinierte Wirkung eines dichteren Gefüges, der Hydrophobierung der Kapillarporen und der Plastifizierung, wird der Feuchtigkeitstransport in den Kapillarporen reduziert. Das gelöste Calciumhydroxid kann deshalb nur in geringen Mengen an die Oberfläche gelangen. Das führt zu einer Verringerung der Ausblühneigung. Die Gleichmäßigkeit und Intensität der farbigen Produkte wird verbessert.

Zugabe und Verarbeitung

OPTEC EC-640 wird mit dem Anmachwasser oder der fertigen Mischung zugegeben. Der Beton sollte so feucht wie möglich gefahren werden, um die Wirkung von OPTEC EC-640 noch zu erhöhen.

Besondere Hinweise

OPTEC EC-640 wird mit dem Anmachwasser oder der fertigen Mischung zugegeben. Der Beton sollte so feucht wie möglich gefahren werden, um die Wirkung von OPTEC EC-640 noch zu erhöhen.